



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

PURRATIO AG

c/o Herr Kochlik  
Mörikestraße 30  
DE-73765 NEUHAUSEN

A-5351 Aigen-Vogelhub: Erzeugung von Dichtstoffen  
A-4823 Steeg: Büro/PU-Erzeugung/Kreidewerk  
Tel. +43 (0)6135/8205-0, Fax +43 (0)6135/8320  
E-Mail: office@ramsauer.at, Internet: www.ramsauer.at

Auslieferungslager:

A-1230 Wien, Tenschertstraße 1  
Tel. +43 (0)1/6169765, Fax +43 (0)1/6169776  
A-6850 Dornbirn, Schwefel 88  
Tel. +43 (0)5572/51120, Fax +43 (0)5572/2068  
D-59427 Unna, Bismarckstraße 12-14  
Tel. +49 (0)8165/632577, Fax 632585

**J. Ramsauer KG**  
**14. Dezember 2005**  
**FAX204019**  
**Bearbeiter: SCHLOSSER**  
**Seite 1**

Sehr geehrter Herr Kochlik !

Wie telefonisch besprochen können wir Ihnen bezüglich der Haftprüfungen auf SIGNAPUR bestätigen, dass unsere Produkte Alkoxy 130 und Neutral 120 auf SIGNAPUR ausgezeichnete Hafteigenschaften aufweisen.

Zur Prüfmethode:

Gängig ist die Haftprüfung von Dichtungsmassen auf den unterschiedlichsten Untergründen nach dem Peel- bzw. Raupentest. Das heisst es werden Dichtungsraupen aus der Kartusche direkt auf den zu testenden Untergrund aufgespritzt. Breite ca. 10mm Höhe 3-5mm

Diese RTV-1 Raupen lässt man bei Raumtemperatur ausvulkanisieren (Dauer 14 Tage).

Nach erfolgter Vulkanisation schneidet man ein Raupenende mit dem Messer so an, dass das Messer die Dichtungsmasse vom Untergrund trennt. Sodann zieht man das Elastomer senkrecht zum Untergrund ab.

Reißt die Dichtungsmasse in sich und klebt 100%ig auf dem Untergrund, so spricht man von einem Kohäsionsriss und einer 100%igen Haftung.

Löst sich der Strang vom Untergrund, zum Teil bzw. ganz, so liegt ein Adhäsionsriss vor. Das Vulkanisat haftet schlecht bzw. gar nicht auf dem Untergrund.

Ist dies der Fall, so versucht man durch Vorbehandlung des Untergrundes die Hafteigenschaften der Dichtungsmassen darauf zu verbessern.

**Fortsetzung**  
Späthaus G. Ischl, BLZ-20314, Kto.-Nr. 0000-00194  
IBAN - AT822031400000001941, BIC - SKBIAT21XXX  
Schweiz:  
UBS AG Heerbrugg, BLZ 213, Kto.-Nr. 213-16170298.  
Deutschland:  
HypoVereinsbank, BLZ 710 200 72, Kto.-Nr. 9383247  
EAN-Betriebsnummer: 90038815  
UID-Nr.: ATU35134001,  
UID-Nr.: 0112941 ADA 123456789 040

